Fiche d'Information 1

Informations techniques sur les surfaces en résine synthétique

1. Nettoyage et entretien

En général, les surfaces en résine synthétique sont faciles à nettoyer. Nettoyez-les à l'eau chaude et essuyez-les ensuite avec un papier ou un chiffon doux. Si des salissures ne peuvent pas être éliminées de cette façon, utilisez des nettoyants ménagers usuels, tels que par ex. de la poudre à laver, du savon liquide ou solide, qui ne contiennent pas de composants abrasifs (poudre à récurer). De tels produits peuvent provoquer des changements dans la brillance ou des griffures. En fonction du degré de salissure, il est recommandé de laisser agir le produit en conséquence et de laver ensuite à l'eau et d'essuyer. Au besoin, répéter plusieurs fois l'opération.

Certaines salissures particulières nécessitent des produits de nettoyage spéciaux qui peuvent être corrosifs, contenir des solvants ou être inflammables. Dans ce cas, il importe de respecter les prescriptions de protection contre les accidents correspondantes et de prendre les mesures de protection appropriées ; les locaux doivent être suffisamment aérés.

- **Produits chimiques ménagers**

Les surfaces en résine synthétique sont des matériaux homogènes, non poreux qui résistent à la plupart des produits chimiques ménagers. Bien que les liquides ne puissent y pénétrer, il importe d'essuyer immédiatement les salissures ou les taches. Un contact prolongé, surtout avec des substances corrosives telles que par ex. des nettoyants ménagers agressifs, des produits pour toilettes et pour fours, doit être évité.

- **Calcaire**

Nettoyez les surfaces avec une solution chaude à 10% de vinaigre ou d'acide citrique et rincez-les ensuite à l'eau chaude. Si l'on utilise un anticalcaire ménager usuel, il faut immédiatement rincer les surfaces à l'eau.

- **Résidus de paraffine ou de cire**

Les résidus de paraffine ou de cire doivent d'abord être enlevés avec soin mécaniquement – avec une spatule en plastique ou en bois – afin d'éviter des rayures à la surface. Placez sur les résidus restant un papier absorbant sur lequel vous posez brièvement un fer à repasser chaud.

- **Peintures, vernis et colles solubles à l'eau**

Les salissures fraiches peuvent être habituellement nettoyées avec de l'eau chaude. Pour les résidus secs, il est possible d'utiliser des solvants tels que dilutif nitrocellulosique, acétone, benzine ou dissolvant pour vernis à ongles. Les chants ne doivent pas entrer en contact avec du solvant.

- **Peintures, vernis et colles contenant des solvants**

Les salissures fraiches peuvent être normalement nettoyées avec des solvants, ainsi que, si nécessaire, les résidus secs après une longue durée d'action. Sont appropriés le dilutif nitrocellulosique, l'acétone, la benzine ou le dissolvant pour vernis à ongles. Les chants ne doivent pas entrer en contact avec du solvant.

- **Vernis et colles à 2 composants**

Les salissures de colles ou de vernis à 2 composants doivent être immédiatement ôtées de la résine synthétique. Après durcissement, ces salissures ne peuvent plus être enlevées sans laisser des traces. Il faut tout de suite nettoyer la surface avec un solvant organique approprié ; dans ce cas, il importe de respecter les indications du fabricant du système de colle ou de vernis. Les colles ou les vernis à 2 composants sont par ex. à base de résine époxyde ou polyuréthane (PU). Les chants ne doivent pas entrer en contact avec du solvant.

FORMEX AG
Grüngenstrasse 19
CH-4416 Bubendorf
T +41 61 935 22 11
info@formex.ch
www.formex.ch
MwSt. Nr. CHE-108.299.458

Mitglied HWS
Holzwerkstoffe
Schweiz

- **Matériaux d'étanchéité à base de silicone ou de polyuréthane**

Les résidus de matériaux d'étanchéité doivent d'abord être enlevés avec soin mécaniquement – avec une spatule en plastique ou en bois – afin d'éviter des rayures à la surface. Les résidus restants peuvent être éliminés avec le dissolvant approprié (par ex. dissolvant pour silicone), si nécessaire après une longue durée d'action. Un trop long contact avec le dissolvant pour silicone peut provoquer des modifications de la surface.

- **Solvants**

Après que la surface ait été en contact avec des solvants, il importe de la laver à l'eau chaude et de l'essuyer ensuite avec un chiffon propre, doux et absorbant ou avec un papier ménage usuel.

2. « Surfaces en résine synthétique à brillance élevée »

Le nettoyage des surfaces de résine synthétique très brillantes nécessite de plus grandes précautions. Les produits de nettoyage avec des composants abrasifs ou récurant, même en très faibles quantités, induisent des modifications irréversibles de l'effet de brillance. De même, les produits d'entretien (par ex. polish pour meubles) laissent des résidus qui ont un effet préjudiciable sur l'uniformité de la brillance de la surface en résine synthétique. C'est pourquoi, il n'est possible d'utiliser que des produits de nettoyage ou des solvants qui ne laissent pas de résidus en séchant. Immédiatement après avoir été nettoyées, les surfaces en résine synthétiques très brillantes doivent être essuyées avec un chiffon propre doux et absorbant (de préférence en coton) sans laisser de traces.

FORMEX AG
Assurance qualité / technique

Deutsche Version auf der Rückseite

FORMEX AG
Grüngenstrasse 19
CH-4416 Bubendorf
T +41 61 935 22 11
info@formex.ch
www.formex.ch
MwSt. Nr. CHE-108.299.458

Mitglied HWS
Holzwerkstoffe
Schweiz